REPARING MORTAR WP - H

www.kafsazi.com info@kafsazi.com

WECER
Dry mixture mortar & Concrete Additives

عایق رطوبتی غیر منعطف WECER WP - H

ملاتی پایه سیمانی که متشکل از افزودنی‌های خاص برای جلوگیری از نفوذ آب می باشد که این محصول پس از خشک شدن حالتی سخت دارد و منعطف نمی‌باشد، محصول را می‌توان در بسترهایی که همیشه در تماس با آب هستند اجرا نمود. این محصول بر پایه سیمان تقویت شده توسط پلیمرهای قوی شیمیایی، که در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم می‌باشند و بر اساس آخرین تکنولوژی تولید سیمان‌های پلیمری ساخته شده است.

موارد استفاده :

- عایق کردن سرویس بهداشتی (حمام، توالت)
- عایق کردن استخر های آب و حوضچه ها
- عایق کردن پشت بام، بالکن و ...
- عایق کردن پشت دیوارهای ساختمان که در معرض باران هستند

مزایا :

- ایجاد پوشش ضد آب در مخازن، زیرزمین‌ها، حوض‌ها، استخرهای شنا، تونل‌ها، چاله آسانسور
- ایجاد پوشش در دیواره‌های بیرونی فونداسیون همچنین بسترهایی که در تماس با آب هستند.
- جهت آب بند نمودن سطح ساختمان‌ها و بهترین جایگزین ایزوگام و مواد قیری
- آب بند نمودن پشت بامها و سطوح مختلف افقی و قائم

مشخصات فنی :

ظاهر: پودر خاکستری / سفید
بازدهی تقریبی: ۲ تا ۸ کیلوگرم در هر مترمربع
دمای محیط در زمان کار: بین ۸+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد
مقاومت گرمایشی و سرمایشی: بین ۱۵– تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
ضخامت مناسب اجرایی: بین ۲ تا ۴ میلیمتر
ابزار اجرایی: قلم مو، پیستوله، غلطک

نحوه آماده سازی عایق رطوبتی غیر منعطف :

- به میزان یک پیمانه آب، سه یا چهار پیمانه پودر در ظرفی ریخته و با دست یا همزن مکانیکی آنقدر مخلوط نمائید تا خمیری یکنواخت بدست آید. ۵ دقیقه منتظر بمانید و مجدداً خمیر را هم بزنید.
- زمانی که سطح هنوز نمناک است با استفاده از یک برس صاف ، لایه ضخیمی را روی آن اجرا کنید .
- لایه دوم را پس از گدشت ۳ تا ۴ ساعت از اجرای لایه اول اجرا نمائید.
- با توجه به شرایط کار ، پرداخت آخر می تواند به صورت صاف کردن سطح مورد نظر با ماله انجام گردد.
- برای پر کردن مخازن آب حداقل بایستی ۴ روز صبر نمائید.